

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



O GMFlex Silicone Neutro é Selador/Adesivo monocomponente, de cura neutra, que com a temperatura ambiente se converte em uma borracha flexível através da umidade da atmosfera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Composição:	Silicone
Embalagem:	260g
Cor:	Incolor, Cinza, Branco e Preto
Densidade :	0,98 +/- 0,02 g/cm ³
Sistema de cura:	Umidade do ar
Tempo de formação de película:	20 - 30 minutos / (23°C, 50% UR)
Velocidade e secagem:	5 mm em 24 horas / (23°C, 50% UR)
Temperatura de aplicação:	5 - 35°C
Tempo total de cura:	24h para espessura de 3mm
PÓS CURADO	
Resistência a tração (ISO 8339):	0,6 MPa
Alongamento de ruptura (ISO 8339):	200-250%
Alongamento de serviço (ISO 11600):	20%
Temperatura de trabalho permanente:	-40 a 130°C
Dureza (ISO 868):	18-22 Shore A



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

O GMFlex Silicone Neutro é um selador/adesivo para uma ampla gama de materiais, utilizado como uso geral. Sua cura neutra não corrói e não mancha as peças metálicas, pedras naturais e mármore. Apresenta excelente aderência, permanecendo flexível por muitos anos. Recomendado para mármore, granitos, pedras naturais, concreto, alvenaria, madeira, alumínio, vidro, esquadrias, policarbonato, borracha e diversos outros materiais. Utilizado para vedar tubulações de PVC e painéis de câmaras frigoríficas. O GMFlex Silicone Neutro não libera vapores de ácido acético, possibilitando a utilização em materiais eletrônicos e outros que se oxidam facilmente.

O Produto tem ótima resistência química a água, radiação UV, ácidos e bases diluídas, sabões, detergentes, amônias e demais agentes de limpeza.

MODO DE UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer resíduo de pó, graxa e umidade. A área em torno da aplicação pode ser protegida com uso de fita crepe, remova a fita imediatamente após a operação de acabamento;

Corte a ponta do tubo na dimensão desejada;

Rosquear o bico aplicador que deve ser cortado à 45° na dimensão compatível com a superfície;

Os cartuchos requerem o uso de pistolas mecânicas ou pneumáticas;

Para seu alisamento utilize uma espátula, esponja ou outro elemento impregnado de detergente. Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao Departamento Técnico.

LIMITAÇÕES DE USO

- Não é possível pintar;
- Evitar o contato com combustíveis e solventes;
- Não utilizar para colagens estruturais de vidros, espelhos, etc;
- Não aplicar em superfícies molhadas;
- Não indicado para aplicações em superfícies oxidáveis;
- Não recomendado para uso em aquários.

RENDIMENTO POR CARTUCHO

Diâmetro do cordão(mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comprimento (m)	95	42	24	14	10	8	5	4	3

ARMAZENAMENTO

O GMFlex Silicone Neutro é fornecido nas embalagens:

- Cartucho de 260g.

Armazenado na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol, em temperatura de 10 a 25o C, o GMFlex Silicone Neutro tem validade de 15 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem).

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a **Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)**.

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

Rua Francisco Alarico Bergamo, 2001 - Vila Taquari - São Paulo/SP

CEP 08230-011 - +55 (11) 2609-2243 / 2609-2244

comercial@gms selantes.ind.br

www.gms selantes.ind.br

